

Revestimiento Mural

ficha técnica

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Revestimiento en rollo para muros
Tipo de uso	EN 259-1	Revestimiento vinílico para pared
 Clasificación de uso	EN 259 / ISO 10874	Uso intenso
 Espesor Total	EN 428 / ISO 24346	0,92mm
 Espesor capa de uso	EN 429 / ISO 24340	0,12mm
 Peso Total	EN 430 / ISO 23997	1,500kg/m ²
 Formato	EN 427 / ISO 24341	Aprox. 35x2m
 Estabilidad Dimensional	ISO 23999	≤ 0,8%
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bs2, d0
 Resistencia térmica	EN 12524	Aprox. 0,01m ² K/W
 Resistencia química	EN 423	Excelente comportamiento a la acción temporal de productos químicos, sales, ácidos no orgánicos, aceites, grasas y desinfectantes (en aceites y grasas, resistentes lim. tiempo)
 Solidez colores	EN 20105-B02	≥ 6
 Emisiones COV	EN 15052	≥ 10µg/m ³ (después de 28 días)

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas.

ÁREAS HABITUALES DE APLICACIÓN:

- Salud
- Farmacéutica
- Hotelera
- Geriátricos
- Educación
- Residencial

BLANCO
PIGN-0401

Disponibile en color blanco :



Formato Rollo



Ancho 2000 mm
Espesor 0,92 mm

Información general

